„CIPC INCERC TEST" SRL
Adresa juridică: mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, ap. 336
Sediu: mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.
tel. + (373) 79 067 999, email: cipcincerctest@gmail.com

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 09 din 30.06.2023

Solicitantul/Agentul economic:	SRL "SPERANȚA VIEȚII" Str. Ismail 86/1, of. 179, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul și data cererii:	Nr. 09 din 05.05.2023
Denumirea probei:	Piatră decorative elastică pe bază de rășină de acril:
Numărul și descrierea probei intrate în laborator:	09. Marca "Elastic stone"
Producătorul:	Agentul economic.
Locul de eșantionare a probei:	Baza de producere Str. Viilor 5, s. Sîngera, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul și data actului de eșantionare:	Nr. 1 din 05.05.2023
Responsabilul privind eșantionarea:	FRUNZE Stepan, tehnolog al SRL „SPERANȚA VIEȚII" /Eșantionarea probelor a fost asigurată de către solicitant pe propria răspundere/
Documentul normativ privind eșantionarea:	SM EN 13956:2014
Prezentat de către:	CIUNEAEV Andrei, raprezentant al SRL „SPERANȚA VIEȚII"
Scopul încercărilor:	Determinarea calității produsului pentru încercări periodice
Locul efectuării încercării:	CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Perioada efectuării încercării:	08.05.2023 - 30.06.2023
Documentul normativ - metoda de încercare:	SM SR EN 1850-2:2011, SM SR EN 1107-2:2011, SM EN 495-5:2014, SM EN 123102:2000, SM SR EN 12326-2:2013, SM EN 1849-2:2019
Documentul normativ - cerința tehnică:	SM EN 13956:2014 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi hidroizolante de material plastic și cauciuc pentru acoperiș. Definiții și caracteristici. SM EN 12326-1:2015 Plăci de ardezie și piatră pentru învelitori de acoperiș și placări exterioare discontinue. Partea 1: Specificații pentru plăci de ardezie și de ardezie carbonată
Echipamentul folosit pentru încercări:	Aparat de cântărit tip FLY (CE – nr. 10.3.2-309/2023 din 11.04.2023); Etuvă de uscare tip LT-G0203 (Proces verbal nr. 17 din 09.02.2023); Riglă metalică, tip Nr. 49 (CE – nr. MD 10 3.5-417/2022 din 04.10.2022); Șubler mecanic 0,02 mm (CE – nr. MD 10 3.5-324/2023 din 07.04.2023); Cameră climatică (MD 10 3.4-1758/2022 din 19.12.2022); Rezervor de apă cu termostat (Proces verbal nr.02 din 09.02.2023); Dinamometru ПСО-5 МГ4С (nr. 0764B21 din 10.03.2023).
Condițiile de mediu:	Temperatura aerului, °C 20 Umiditatea relativă, % 56

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 09 din 30.06.2023

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR (proba nr. 09)

Nr.	Denumirea Metodei de încercare, U/M		DN Metoda de încercare	DN Cerința Tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor	
1.	*Determinarea defectelor de aspect		SM SR EN 1850-2:2011	SM EN 13956:2014 pct.5.2.1	Valoare declarată	Adânciturile reliefate de textură sunt în speță de design.	
2.	*Stabilitate dimensională, %	Lungime	SM SR EN 1107-2:2011	SM EN 13956:2014 pct.5.2.2	(- 0) - (+ 5)	0,2	
		Lățime			(- 0,5) - (+ 1)	0,03	
3.	*Absorbția de apă, %		SM SR EN 12326-2:2013 pct. 11	SM EN 12326-1:2015	> 0,6	17,75	
	Clasa					W2	
4.	*Pliabilitatea la temperatură scăzută (100 cicluri)		SM EN 495-5:2014	SM EN 13956:2014 pct.5.2.15	Fără fisuri	Fără fisuri	
5.	*Determinare grosime, mm		SM EN 1849-2:2019	SM EN 13956:2014 pct.5.2.2	Valoare declarată	Med = 1,59	
	*Masa 1m^2, kg				Valoare declarată	1,69	
6.	*Rezistența la sfâșiere, N		SM EN 12310-2:2000	SM EN 13956:2014 pct.5.2.12	Valoare declarată	130 204 203 189 199	F_{med} = 185

Excecutantul/Specialist principal: /Inginer/ SOLONARI Inna

Verificat/Şef al CÎ: /Master în inginerie/ CIUBARCĂ Pavel

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. SRL "SPERANȚA VIEȚII"
2. CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea SRL "CIPC INCERC TEST".
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.